

SH Eco Curador AC

Protector anti evaporante al agua, para el curado del concreto en exteriores

Aditivos



SH Eco Curador AC es una emulsión color blanco lista para ser utilizada, que, aplicada sobre el concreto fresco, forma una película anti evaporante, facilitando la correcta maduración del concreto, aun en condiciones termo higrométricas extremas (Fuerte ventilación y alta temperatura). **SH Eco Curador AC** forma una película continua microcristalina, que protege la superficie tratada. **SH Curing AC** permite tratamientos superficiales después de los 28 días de su aplicación. Conforme a la norma ASTM C309-03

Tipos de aplicación

- Pistas de aeropuertos
- Carreteras y aceras
- Parques



Trasporte, almacenamiento, dosificación y rendimiento

SH Eco Curador AC está disponible en envases de 5 galones, 210 lts y 1000 litros

- Conservar el producto en envases bien cerrados y a temperaturas entre los 5°C y 35°C
- Rendimiento 180 – 200 gr de producto por cada m² de superficie tratada.
- Densidad el producto (g/cc) 1.01 ± 0.020

Recomendaciones para el uso

- **SH Eco Curador AC** no necesita disolución,
- Una continua y constante aplicación es recomendada después de haber dado el acabado al concreto fresco inmediatamente antes de que la evaporación del agua inicie.
- En superficies verticales **SH Eco Curador AC** debe ser aplicado inmediatamente después de haber retirado la formaleta, la superficie debe ser limpiada antes de la aplicación. Todas las herramientas y equipo usados en la aplicación del **SH Eco Curador AC** deben ser lavados con agua inmediatamente después de usarse.



Propiedades

SH Eco Curador AC es usado para:

- Reducir la pérdida del agua por evaporación durante el primer periodo de endurecimiento del concreto y durante su maduración
- Eliminación de las fisuraciones superficiales del concreto debido a la retracción plástica
- Es de rápida y fácil colocación en obra
- Mínima incidencia en la mano de obra para la aplicación del producto



SH Eco Curador AC

Protector anti evaporante al agua, para el curado del concreto en exteriores

Aditivos

No utilizar en

NO utilice **SH Eco Curador AC** como un aditivo para reducir agrietamientos por contracción durante la preparación del concreto.

Calidad y acabado del concreto

SH Eco Curador AC forma una película que deja inalterada la calidad del concreto.

